

MAPEFORM DMA 2000

Disarmante universale ad azione chimico-fisica

CAMPI DI APPLICAZIONE

Per il trattamento antiadesivo di casseforme in ferro, alluminio, legno e in materiale plastico (resine epossidiche, fenoliche, poliestere, poliuretaniche).

Alcuni esempi di applicazione

- Per facilitare il disarmo del calcestruzzo di prefabbricazione.
- Per facilitare il disarmo del calcestruzzo sottoposto a maturazione a vapore.
- Per consentire il disarmo del calcestruzzo gettato in casseforme di plastica.
- Per favorire il disarmo di calcestruzzi gettati in casseforme di cemento o gesso.
- Per consentire il disarmo di calcestruzzi gettati in opera in casseforme metalliche.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Mapeform DMA 2000 è costituito da una miscela di oli selezionati, inibitori di corrosione e particolari additivi secondo una formula sviluppata nei Laboratori di Ricerca & Sviluppo MAPEI.

Mapeform DMA 2000 deve la sua efficacia ad un'azione fisica propria dei disarmanti tradizionali (annulla l'adesione del calcestruzzo alla cassaforma) ed inoltre reagisce con la pasta di cemento del calcestruzzo a contatto con il cassero creando una finissima pellicola isolante. Quest'ultima proprietà è in assoluto la più efficace ai fini della separazione fra i due elementi.

I vantaggi che derivano dall'impiego di **Mapeform DMA 2000** sono i seguenti:

- migliore finitura del faccia a vista;
- assenza di polvere superficiale;
- assenza di macchie di unto anche nel caso si utilizzino cementi bianchi;
- riduzione delle operazioni di pulizia delle casseforme;
- applicazione semplice ed economica.

AVVISI IMPORTANTI

- Non diluire **Mapeform DMA 2000** con acqua.
- Non diluire **Mapeform DMA 2000** con solventi o con altri oli.
- Su casseforme in legno grezzo è preferibile l'utilizzo di **Mapeform DMA 1000**.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Mapeform DMA 2000 è pronto all'uso.

Applicazione

Stendere **Mapeform DMA 2000** con una pompa dotata di nebulizzatore su casseri puliti ed asciutti. Raccomandiamo, per la buona riuscita del disarmo, di non superare il consumo consigliato; un'eccessiva quantità di prodotto può infatti provocare una leggera polvere superficiale che altera l'aspetto finale della superficie del getto a vista.

Pulizia

Gli attrezzi utilizzati per la stesura di **DMA 2000** possono essere lavati con un solvente (alcol etilico, trielina, ecc.).

CONSUMO

Casseforme metalliche: 20-25 g/m².
Casseforme in materiale plastico: 20-25 g/m².
Casseforme in legno: 35-40 g/m².

IMMAGAZZINAGGIO

Mapeform DMA 2000 si conserva per 24 mesi in recipienti chiusi.

CONFEZIONI

Mapeform DMA 2000 è disponibile in cisternette da 1.000 l, fusti da 200 l, taniche da 8,6 kg e 22 kg.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Per un utilizzo sicuro dei nostri prodotti fare riferimento all'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza, disponibile sul nostro sito www.mapei.it.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI (valori tipici)	
DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO	
Aspetto:	liquido limpido
Colore:	giallo ambrato
Massa volumica ASTM D1298:	0,86 ± 0,01 (+15°C)
Viscosità a 40° ASTM D445:	cst 12,5
Azione disarmante:	chimico-fisica
punto di infiammabilità ASTM D93:	100°C
DATI APPLICATIVI	
Preparazione:	pronto all'uso
Applicazione:	pompa dotata di nebulizzatore a bassa pressione

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.

La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito www.mapei.com.

QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.

8755-7-2021-it

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

